

KÖSTER

Waterproofing Systems

T 704 / 0500

KÖSTER® BD 50

Islak hacimler için elastik su yalıtımı (elastomerik reçine esaslı)

- Official Test Certificate, MPA Dresden – test acc. to DIN 18156

Genel Bilgi:

KÖSTER BD 50 elastomerik reçine esaslı, solvent içermeyen ve kıvamlı su yalıtımı ürünüdür.

Uygulandığı yüzeylerde kuruyarak eksiz, su geçirimsiz ve elastik bir kaplama oluşturur. Kaplama yüksek mekanik mukavemete sahiptir.

KÖSTER BD 50 kuru ve az nemli yüzeylere uygulanır.

Yüksek çatlak köprüleme kapasitesine sahip olan su yalıtımı katmanının üzerine uygun bir yapıştırıcı ile fayans - seramik yapıştırılır.

Metal, plastik ve tahta gibi pek çok yüzeye mükemmel yapışır ve bu sayede zemin – su gideri – boru gibi geçişlerin eksiz yapılmasını mümkün kılar.

KÖSTER BD 50 gri renklidir.

Kullanım Alanları:

- Brüt beton, şap ve sıva yüzeylere
- Asbestli çimento ve çimento yonga levhaların üzerine
- Alçıpan (AC 46 veya TGF ile astarlayınız)
- Metal, cam, ahşap ve benzeri yüzeylere uygulanır.

Özellikler;

- Banyo
- Mutfak
- Oto yıkama alanları
- Tuvalet
- Duş kabini

gibi alanların fayans altı su yalıtımında kullanılır.



Teknik Veriler:

Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +30°C arasında
Renk	beton gri
Viskozite	takr. 3500 mPa.s
Yoğunluk	takr. 1,55 g / cm ³
Su buharı geçirgenliği	7,6 g / m ² gün
CO ₂ gazı geçirgenliği	0,4 g / m ² gün
Eşdeğer hava katmanı kalınlığı S _d	2,50 m
Çekme dayanımı	2,1 N / mm ² (+20 °C)
Kopma uzaması	% 220 (+23 °C)

Kullanım Şekli:

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru veya az nemli olmalıdır. Nemli yüzeylere yapılacak uygulamalardan önce aderans testi yapınız.

Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak

KÖSTER

Waterproofing Systems

T 704 / 0500

temizlenmelidir. Gerekli görülen alanlarda mekanik yöntemler ile yüzeyler pürüzlendirilmelidir.

Negatif taraftan su veya tuz kusması gözlenen yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama yapılacak yüzeyler çukur, kırık, segregasyon, kalıp hatası, çatlak içermemeli, düzgün olmalı ve tozumamalıdır. Bu tür hatalar uygulamadan önce KÖSTER Repamor ve KÖSTER Latex karışımından oluşan tamir harcı ile düzeltilmelidir.

Zemin - duvar birleşim yerlerinde yalıtım katmanı KÖSTER K120, KÖSTER K120-W veya KÖSTER Fixband-Vlies pah bandı ile takviye edilmelidir. Çatlama riski görülen veya kılcal çatlaklar içeren yüzeylere yapılacak uygulamalarda katman KÖSTER Elastik Armür ile takviye edilmesi tavsiye edilir.

Diletasyonlar KÖSTER Flex Band ile elastik şekilde yalıtılmalıdır.

KÖSTER BD 50 kullanıma hazırdır fakat uygulanmadan önce homojen kıvama gelene kadar karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi düşük devirli bir karıştırıcı ile yapılmalı ve karışıma hava sürüklememeye azami dikkat edilmelidir.



Tozuyan Yüzeylerin Emprenye Edilmesi:

Tozuyan veya aderansı zayıf mineral esaslı zeminler uygulamadan önce emprenye edilerek sağlaştırılmalıdır. Aksi takdirde astar uygulansa dahi eksikliği ve kabarma gözlenebilir.

Emprenye işlemi KÖSTER AC 46 veya KÖSTER TGF ile yapılmalıdır. Uygulama, yüzeyin durumuna bağlı olarak 1 veya 2 kat halinde yapılmalıdır ve katlar arasında tam kuruma beklenmelidir.

Sarfıyat her katta 100 – 150 g/m²'dir.

Astar uygulamasına devam etmeden önce emprenyenin tam olarak kuruması beklenmelidir.

KÖSTER BD 50 Uygulanması:

KÖSTER BD 50 fırça, rulo veya uygun bir püskürtme ekipmanı ile uygulanır.

Uygulamadan önce yüzeyler 1:1 oranında su ile inceltilmiş KÖSTER BD 50 ile astarlanır. Astar kat 2 – 3 saat kurumaya bırakılır.

Astarlanan yüzeylere KÖSTER BD 50 inceltirmeden, en az iki kat halinde uygulanır. Katlar arasında tam kuruma beklenmelidir (en az 24 saat).

Çatlama riski görülen veya kılcal çatlaklar içeren yüzeylere yapılacak uygulamalarda katman KÖSTER Elastik Armür ile takviye edilir. Taze kaplama tam kuruma olana kadar yağmura, suya ve dona karşı korunmalıdır.

Harçlı döşeme yapılacak yerlerde veya şap uygulanacak durumlarda KÖSTER BD 50 katmanının üzerine uygulama yapılmadan önce PE folyo (örn. sera naylonu) serilmeli ve döşeme işlemi bundan sonra yapılmalıdır.

Aletlerin Temizliği:

Uygulamadan hemen sonra su ile.

Dikkat Edilecek Hususlar:

- Uygulama yapılan yüzeyler kuruyana kadar yağmur, su ve dondan korunmalıdır.
- Uygulama +5°C ve +30°C arasında yapılmalı, aşırı sıcak ve rüzgârlı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli önlemler alınmalıdır.
- Islak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

KÖSTER

Waterproofing Systems

T 704 / 0500

Sarfiyat:

Astar olarak takriben 100 g / m²Yalıtım katmanı olarak (2-3 katta) 1,20 – 1,50 kg / m²

Ambalaj:

KÖSTER BD 50 25 kg plastik kova



Depolama:

Kuru ve serin ortamda (+5⁰C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

Dikkat:

Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.

CE
2007
KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 3 26607 Aurich Deutschland 09 2009-CPD-KOE-07/2009
ETA-09/0199 ETAG 022 Teil 1 Abdichtung im Verbund mit einer Nutzschicht für die Verwendung in Nassbereichen Klassifikation des Systems und deklarierte Produkt- und Systemei- genschaften siehe Anhang 1 der ETA-09/0199

CE	
1020	
KÖSTER YAPI KİMYASALLARI İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş. GEBKİM Kimya İhtisas OSB Atatürk Bulvarı No: 6 41455 DİLOVASI / KOCAELİ 16	
1020 - CPR - 040 051989 DOP NO: 007 EN 1504-2 KÖSTER BD 50 Islak Hacimler için Elastik Su Yalıtımı Kaplama uygulaması (C) 2.2	
Su Buharı Geçirgenliği	Sınıf II
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	W < 0,1 kg/m ² .h 0,5
Çekip Koparma	Trafik yükü olmadan Çatlak kapatma veya ernek sistemler ≥ 0,8 N/mm ² (0,5)*
Yangına Karşı Tepki	D-s1,d0
Tehlikeli Maddeler	Madde 5.3'e uygun

Yasal Notlar: Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlemlemesi gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir. Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

Revize Tarihi: 09-01-2018