

BİTÜM MASTİK KZ

KURU ZEMİNLERDE KULLANILAN BİTÜMLÜ DERZ MASTİĞİ

TANIMI:

Bitüm-kaçuk esaslı elastik sızdırmazlık ve yapıştırma macunu

KULLANIM ALANLARI:

Birleşme fugalarında, baca diplerinde su geçirimsizliği, dolgu ve tamir amaçlı kullanılır. Çatı pencereleri montajında, havalandırma, anten ve boru çıkışlarında su geçirimsizliği için kullanılır. Bitümlü membranların yapıştırılmasında, montaj ve tamirinde kullanılır. Bitümlü shingle yapıştırma ve tamirinde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

ESASI	:Elastomerik Bitüm-Kaçuk Solüsyonu
RENK	:Siyah
UYGULAMA ISISI	:MİN. +8°C ila +35C
MAKSİMUM FUGA GENİŞLİĞİ	:5 mm
SARFIYAT	:Profil Ebadına Bağlı
ELASTİKİYET	:-20C/+90C arasında Elastiktir.
KURUMA	:DOKUNMA : 2 Saat BASMA :12 Saat NİHAİ :48 Saat
YOĞUNLUK	:0,915 g/cm ³

AVANTAJLARI:

Bitümlü membran, shingle, asfalt esaslı malzemeler, beton, tuğla, ahşap, metal üzerinde kullanılabilir. Kullanıma hazır ve soğuk uygulamalıdır. Son derece ekonomik bir yapıştırıcıdır. Sıcak havada akma yapmaz; soğuk havada elastikiyetini korur. Zamanla elastikiyetini kaybetmez.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, tozsuz, yağsız ve temiz olmalıdır. Gevşek parçalar ayıklanmalıdır. Yüzeyler ve derz kenarları tel fırça, spiral motoru veya kumlama yoluyla temizlenmelidir. Mümkünse derz boşluğuna basınçlı hava tutulmalıdır. İyi yapışma sağlamak amacıyla, uygulamadan önce astar olarak beton yüzeylere bir kat EMİLKOTE®, metal yüzeylere EMÜLZER CSP® sürülmelidir.

UYGULAMA:

Kartuşun ucunu derz genişliğine uygun olarak kesiniz. Malzeme fuga veya derze sıkıldıktan sonra 10-15 dakika içerisinde nemli ispatula ile yüzeyini düzeltiniz. Yapıştırma işlemlerinde ürün bir yüzeye uygulandıktan 10-15 dakika sonra diğer yüzeye birleştirilmelidir.

ALET TEMİZLİĞİ:

Kullanılan aletler EMÜLZER LEKE ÇIKARICI ile temizlenebilir.

SARFIYAT:

Profil ebadına bağlıdır.

AMBALAJ:

BARKOD NO : 8697416530676
KARTON KOLİDE 25 X 310 ml KARTUŞ

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:

Açılmamış orijinal ambalajında raf ömrü imal tarihinden itibaren en az 12 aydır. Karton koliler sudan ve rutubetten korunmalıdır. Direk güneş ışığına ve sığağa maruz bırakmayınız.(S 3/15)

UYARILAR:

Yanıcı maddeler içerdiğinden, uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler(vantilatör vs.) kullanılmaz(S 16).

Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından, kapalı yerlerde kullanılması gerektiğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri alınmalıdır.(S 38-23)

Kartuşun kapağını açık bırakmayınız.(S 7)

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S 2)

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S 24/25)

Göz ve deri ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

Çalışma esnasında uygun eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız.(S24/25)

Bu teknik fôy genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Uygulamada, hava sıcaklığı, nem ve yüzeyin emiş gücü yukarıda belirtilen değerleri etkileyebilirler.

Yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.